


### Annexe1 (APV-1) RHODOVIOL S Fabrication sur malaxeur - Octobre 1948



A- Equipement ancien: 2 malaxeurs de 500 litres (capacité de production: 80 kg x 2/jour)

B- Nouvelle installation: 2 malaxeurs de 1300 litres (capacité de production: 210 kg x 2/jour)

Qualités fabriquées	indice de saponification	Rhodopas d'origine
Rhodoviol HS100	100	HV1
Rhodoviol HS10	10	HV1
Rhodoviol BS100	100	plaques B30
Rhodoviol BS10	10	plaques B30

(La quantité d'éthylate varie selon les qualités)